

### 产品属性

<b>格式</b>		
宽度	396	mm
长度	1200	mm
<b>每包数量</b>	4	
<b>每包平方</b>	1,901	m <sup>2</sup>
<b>倒角</b>	四边压铸倒角	
<b>厚度</b>	8,0	mm
<b>卡扣</b>	Uniclic 卡扣	
<b>防水质保</b>	15	年



### 板材结构



1. 优异的耐磨耐划伤层
2. 透明花色
3. 防潮HDF芯层
4. 稳定背衬

### 厂家质保

	方法	参数		等级	21-22-23/31-32
<b>使用等级</b>	EN 13329				
<b>CE</b>	EN 14041:2004 / AC:2006	通告主体	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: 包装上	
<b>UKCA</b>	EN 14041:2004 / AC:2006	zatwierdzony organ	AB 0321 - Satra UK	DOP: 包装上	
<b>质保</b>	家用	防水性	参考质保条件	终生	
	商用	防水性	参考质保条件	15	年
		防水性		5	年
		防水性		5	年

### 基本参数 (根据EN 13329)

	方法	参数	一般性要求	
<b>耐磨</b>	EN 13329		≥ 4000	转
<b>耐磨等级</b>	EN 13329		AC4	
<b>抗冲击性</b>	EN 17368	小球	≥35 mm	
	EN 13329	大球	≥750 mm	
<b>耐刮擦</b>	EN 438-2, 25		导电	≥ 3N
<b>转椅的影响</b>	ISO 4918 (带地垫)	Type W (EN 12529)	25000	转
<b>厚度膨胀</b>	ISO 24336	20°C下浸泡24小时后	≤ 18%	
<b>锁紧强度</b>	ISO 24334	F10.2 长边 长边最大 Fs0.2 短边 短边最大	≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m	
<b>家具腿的影响</b>	EN 424		采用0号脚测试不应有可见破损	
<b>表面坚固性</b>	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25	
<b>静态压痕</b>	EN ISO 24343-1		残余压痕	≤ 0,05 mm
<b>耐污</b>	EN 438	1, 2组 3组	等级	5 4
<b>一般表现</b>	EN 13329	高低差 开缝 长度翘曲	≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm 上翘 ≤ 0,50%	
		宽度翘曲	拱起 ≤ 1,00% 上翘 ≤ 0,15%	
			拱起 ≤ 0,20%	
<b>相对湿度变化后的尺寸变化</b>	EN 13329	δl δw	δl average ≤ 0,9 mm δw average ≤ 0,9 mm	
<b>色牢度</b>	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	灰卡	等级	≥ 4

# LAMINATE

## 基本参数 (根据EN 13329)

	方法	参数	一般性要求	快步值
防水质保	ISO 4760	恢复膨胀的定性评级	< 3	1
		恢复膨胀的定量评级	≤0,3mm	≤0,03mm
		接缝缝隙	无要求	无缝隙

## 其他技术数据

	方法	参数	
降低冲击声	ISO 712/2	使用快步 地垫	ΔLw ≈ 18 dB (取决于所使用的地垫)
耐香烟灼烧	EN 438-2,30	使用快步 地垫	等级 5
地暖			参考特别说明 适合

## 环保、安全和健康

	方法	参数	
甲醛释放	EN 717-1	ppm	<E1
抗静电	EN 1815		≤ 2,0 kV
防火	EN 13501-1	等级	Clfl-s1
热阻	EN12667	m²K/W	0,055 m²K/W
防滑性	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30

## 认证

EU Ecolabel	SE/035/001
法国室内环境标签	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
北欧生态标签	30290001
EPD	



EN 14081:2006 / AC:2006  
Laminated Floorcoverings  
EN 13329:2016



EN 14081:2006 / AC:2006  
Laminated Floorcoverings  
EN 13329:2016

