

### 尺寸

系列	BLOS BASE (SMALL PLANKS)		ORO BASE (TILES)
宽度	189 mm	189 mm	303 mm
长度	1251 mm	1251 mm	610 mm
每包数量	12 张	12 张	15 张
每包平方	2,837 m <sup>2</sup>	2,837 m <sup>2</sup>	2,772 m <sup>2</sup>
每包重量	18,606 kg	18,606 kg	18,19 kg
密度	ISO 23997	1610±50 kg/m <sup>3</sup>	1610±50 kg/m <sup>3</sup>
总厚度	ISO 24346	4 mm	4 mm
表面处理	带有防刮和耐污技术的加强型PU表面涂层		
卡扣	Uniclic connection		

### 板材结构



- 1 top lacquer
- 2 PVC wearlayer
- 3 PVC printfilm
- 4 PVC soft layer
- 5 PVC backing with glass fibers

### 厂家质保

使用等级	EN ISO 10874			等级 33
Productnorm	EN 16611:2014 + A1:2019			
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006			DOP: 查看包装上的标识
质保		家用	参考质保条件	终生
		商用	参考质保条件	5年 - 根据情况可达15年

### 基本数据

	方法	参数	一般性要求	快步
耐磨	EN 16611:2014 + A1:2019		OK	OK
抗冲击性	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	OK
耐刮擦	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
防水质保	ISO 4760	恢复膨胀的定性评级 恢复膨胀的定量评级		1 0,01 mm
转轮椅	EN 425	25000 转	Without underlay 使用HEAT地毯 使用COMFORT 地毯 使用TRANSIT地毯	无摩擦 ≥ 25000 转 仅供民用 ≥ 10000 转 仅供民用 ≥ 10000 转
耐家具脚	EN 424	脚 0.1 mm / 32 kg		无可见损伤
残余压痕	EN ISO 24343-1		≤ 0.2 mm	OK
耐污	EN 438-2	丙酮-咖啡-氢氧化钠-双氧水-鞋油	≤ 18%	5级 不变
膨胀	ISO 24338		≥ 1.0 kN/m	OK
抗裂强度	ISO 24334	长边最大 短边最大	≥ 1.5 kN/m	OK
尺寸稳定性	ISO 23999	80°C下6小时 翘曲度	≤  0.25%  < 1 mm	OK OK OK
防火等级	EN 13501-1		等级	Bfl-s1
色牢度	ISO 105 B02	蓝羊毛	> 6	等级 8
Acoustic insulation	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	Impact sound	使用HEAT地毯 使用COMFORT 地毯 使用TRANSIT地毯	14 dB 18 dB 18 dB
防滑性	EN 13893 EN 16165:2021-10 Annex B			DS R10
热阻	EN 12867	Without underlay 使用快步 HEAT地毯 使用快步COMFORT 地毯 使用快步TRANSIT地毯		0,013 m <sup>2</sup> KW 0,023 m <sup>2</sup> KW 0,033 m <sup>2</sup> KW 0,058 m <sup>2</sup> KW
地暖		适用于水泥基层地板中的所有标准供暖系统。有限的应用于加热线和替代品。最大接触温度≤ 27°C。请参阅单独的安装说明。		

### 环保和认证

法国室内环境标签			A+
甲醛释放	EN 14041:2004 / AC: 2006	生产中不添加甲醛	小于检测限值
TVOC 28天	ISO 16000 part 9-6	AqBB要求28天后<1000 µg/m <sup>3</sup>	≤ 20 µg/m <sup>3</sup>
内容		重金属+铅/铬	未检出
危险物质		第1A和1B类致癌、致突变或回复毒性物质(候选名单)	未检出
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		符合
塑化剂		无邻苯二甲酸根增塑剂	
回收材料		只使用内部回收材料	

