


尺寸

系列	BLOOM (MEDIUM PLANKS)		CIRO (Herringbone)		ILLUME (TILES)	
宽度	209 mm		126 mm		428 mm	
长度	1484 mm		630 mm		856 mm	
板数/数量	6 米		10 米		6 米	
重量/重量	1,873 m ²		0,794 m ²		2,20 m ²	
密度	15,5 kg		6,76 kg		19,05 kg	
密度	ISO 23997	1350±50 kg/m ³	ISO 23997	1350±50 kg/m ³	ISO 23997	1350±50 kg/m ³
厚度	ISO 24346	6mm (-<5+1mm背衬)	6mm (-<5+1mm背衬)		6mm (-<5+1mm背衬)	
重量/重量	带有防刮涂层技术的聚氨酯(PU)耐磨涂层		带有防刮涂层技术的聚氨酯(PU)耐磨涂层		带有防刮涂层技术的聚氨酯(PU)耐磨涂层	
标记	Uniclic - Uniclic		Uniclic		Uniclic - Uniclic	

板材结构

	1	层漆
	2	PVC耐磨层
	3	PVC耐磨层
	4	PVC耐磨层
	5	PVC玻璃纤维增强层
	6	pad: 1 mm crosslinked polyethylene underlay

厂家质保

质保年限	EN ISO 10874		等级 33
产地/产地	EN 16611:2014 + A1:2019		
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006		DQP: end label on pack
质保	家用	参考质保条件	5年 - 磨损情况可达15年
	商用	参考质保条件	5年 - 磨损情况可达15年

基本数据

项目	方法	参数	一般性要求	等级
耐磨	EN 16611:2014 + A1:2019	OK	OK	OK
抗冲击性	EN 13329 - Annex F	≥ 1800	mm	OK
耐刮擦	EN 16094	≥ MSR-A2		MSR-A1
		4 MSR-B2		MSR-B2
防水质保	ISO 4760	恢复耐用的定性评级		1
		恢复耐用的定量评级		0,01 mm
		擦痕评级		无评级
耐磨值	EN 425	25000	级	OK
重量/重量	EN 424	≤ 0.1 mm / 32 kg		OK
耐磨值	EN ISO 24343-1	≤ 0.2	mm	OK
耐污	EN 438-2	丙酮-海绵-苯基-丙酮-双氧水-鞋油		5级
				OK
耐污	ISO 24346			OK
抗压强度	ISO 24334	平均最大	≥ 18% kN/m	OK
		局部最大	≥ 1,0 kN/m	OK
			≥ 1,5 kN/m	OK
尺寸稳定性	ISO 23999	60°C下6小时	≤ 10,25%	OK
		翘曲度	< 1	OK
防火等级	EN 13501-1	低羊毛		BSfl-s1
防火等级	ISO 105 B02			等级
噪音	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	Impact sound	> 6	21 dB
防滑性	EN 13893			DS
	EN 10166:2021-10 Annex B			R10
热阻	EN 12667			0,040 m ² KW
地暖		适用于水暖地暖地板中的所有标准规格系列 - 有限的应用于散热器和电产品 - 最大接触温度≤ 27°C。请参阅单独的安装说明。		

环保和认证

法国家内环境标志	M1 - 零甲醛释放 - 非漆		A+
French Building Emission	M1		M1
甲醛释放	EN 14041:2004 / AC: 2006	生产中未添加甲醛	小于标准限值
TVOC 28天	ISO 16000 part 9-6	AqBB要求28天后<1000 µg/m ³	< 20 µg/m ³
内容	符合最低标准		未检出
有害物质	符合IA和IB类标准 - 符合室内空气质量标准(符合名单)		未检出
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		符合
化学品	符合安全 - 符合材料规格		符合
回收材料	只使用内部回收材料		

