


尺寸

系列	BLOS (SMALL PLANKS)		ORO (TILES)
	宽度	长度	长度
宽度	189 mm	1251 mm	303 mm
长度	189 mm	1251 mm	610 mm
每包数量	9 张	9 张	10 张
每包平方	2.128 m ²	2.128 m ²	1.848 m ²
每包重量	14.151 kg	14.151 kg	12.335 kg
密度	ISO 23897	1300x50 kg/m ³	1300x50 kg/m ³
总厚度	ISO 24346	5mm (=4+1mm背衬) mm	5mm (=4+1mm背衬) mm
表面处理	带有防刮和耐污技术的加强型PU表面涂层		
卡扣	Uniclic connection		

板材结构



- 1 面漆
- 2 PVC耐磨层
- 3 PVC印刷层
- 4 PVC胶层
- 5 PVC玻璃纤维背衬
- 6 pad: 1 mm crosslinked polyethylene underlay

厂家质保

使用等级	EN ISO 10874		等级 33
产品名称	EN 16511:2014 + A1:2019		
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006		DOP: end label on pack
质保	家用	参考质保条件	将生
	商用	参考质保条件	5年 - 根据情况可达15年

基本数据

方法	参数	一般性要求	步骤
耐磨	EN 16511:2014 + A1:2019	OK	OK
抗冲击性	EN 13329 - Annex F	≥ 1600 mm	OK
耐刮擦	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
防水质保	ISO 4760	恢复膨胀的定性评级 恢复膨胀的定量评级 接缝密封	1 0.01 mm 无接缝
转轮椅	EN 425	25000 转	没有分层 - 没有影响
耐家具脚	EN 424	脚 0.1 mm / 32 kg	OK
残余压痕	EN ISO 24343-1		无可见损伤
耐污	EN 438-2	丙酮-咖啡-氯化钙-双氨水-鞋油	OK
膨胀	ISO 24336		5级 不变
切痕强度	ISO 24334	长边最大 短边最大	无膨胀
尺寸稳定性	ISO 23999	80°C下6小时 翘曲度	OK OK
防火等级	EN 13501-1		Bfl-s1
色牢度	ISO 105 B02	蓝羊毛	等级 8
隔音	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	Impact sound	19 dB
防滑性	EN 13893		DS
热阻	EN 16165:2021-10 Annex B		R10
地暖	EN 12667	适用于水泥基层地板中的所有标准供暖系统 - 有限的应用于加热膜和替代品 - 最大接触温度 ≤ 27°C。请参阅单独的安装说明。	0,033 m ² KW

环保和认证

法国室内环境标签			A+
甲醛释放	EN 14041:2004 / AC:2006	生产中不添加甲醛	小于检测限定值
TVOC 28天	ISO 16000 part 9-6	AgBB要求28天后 < 1000 µg/m ³	< 20 µg/m ³
内容	重金属+铅/镉		未检出
危险物质	第1A和1B类致癌 - 致突变或回复原毒性物质(候选名单)		未检出
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		符合
氧化剂	五氧化二 甲醛根端抑制剂		
回收材料	只使用内部回收材料		

